

Техническая карта
TECH PLUS 1
ШПАТЛЕВКА

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Betox-50PC

Отвердитель

ПРИМЕНЕНИЕ





- Транспортные средства
- Машины и оборудование

СВОЙСТВА

- Мягкая при обработке
 - Хорошие заполняющие качества
 - Возможность нанесения толстых слоев
 - Отличная адгезия к разным основаниям
- Короткий период до готовности к шлифованию
 - Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ		
Старые лаковые покрытия	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P220 ÷ P240, обезжирить.	
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить.	
Сталь	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить.	
Оцинкованная сталь.	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, обезжирить.	
Алюминий	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, обезжирить.	
Акриловые грунты 2-компонентные	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P220 ÷ P240, обезжирить.	
ВНИМАНИЕ: Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.		
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ		
	TECH PLUS 1 Betox-50PC	По весу
		100 г 2 ÷ 3 г
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ		
VOC II/В/в лимит*	250 г/л	
VOC фактическое	90 г/л	
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ		
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ		
Рекомендуется нанесение шпатлевки при температуре выше +10°C.		
НАНЕСЕНИЕ		
	Очистить и ошлифовать поверхность.	
	Обезжирить.	
	Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Придерживаться требуемого количества отвердителя. Рекомендовано использование дозатора шпатлевки для получения соответствующих пропорций составляющих.	
	Шпатлевать. Полная толщина слоя не больше чем 5 мм.	

	4 ÷ 6 минут / 20°C	
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 минут	10 минут
ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.		
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ		
	Расстояние	Следуйте указаниям изготовителя оборудования
	Время в зависимости от типа и мощности лампы	Около 5 мин.
ШЛИФОВАНИЕ		
	Черновое	P80 ÷ P120
	Завершающее	P120 ÷ P240
ЦВЕТ		
Серый, бежевый.		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +35°C.		
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ		
TECH PLUS 1	12 месяцев /20°C	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	18 месяцев /20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.		